

ГРУНТ ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕЛЫЙ


Свойства

Отличная укрывистость, растекаемость и выравнивающая способность, тиксотропность, отличная адгезия.
Сухой остаток 78 - 83 %

Области применения

Отделка МДФ, шпона, дверей, кухонь, мебели для ванной комнаты.

Рекомендации по применению

Пропорции смешивания	Способ нанесения	Рекомендуемый расход	Сушка
			
<p>По объему: + 680001 (ускоритель 5 %) + 690012 (катализатор 5 %) + 20 - 30 % разбавителя.</p>	<p>SPRAY (пневматический краскораспылитель) AIRMIX.</p>	<p>140 - 250 гр/м²</p>	<p>Сушка от пыли - 30 минут, Межслойная сушка (нанесение "мокрый по мокрому") - 60 минут. Шлифовка через 6 - 8 часов, Штабелирование через 24 часа.</p>