

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Свойства

Стойкий к солнечному свету и УФ излучениям, не желтеющий. Высокая химическая и физическая стойкость. Равномерноматовый. Сухой остаток 24 - 28 %.

Области применения

Для интерьера. Для защиты специальных эффектов. Для отделки мебели для ванных, кухонь и детских комнат.

Степень блеска, %

130070	130074	130075	130076	130078
4 - 6	33 - 37	35 - 39	50 - 55	73 - 78

Рекомендации по применению

Пропорции смешивания	Способ нанесения	Рекомендуемый расход	Сушка
			
По объему: 10:1 с отвердителем + 15 - 40 % разбавителя.	SPRAY (пневматический краскораспылитель) AIRMIX.	80 - 130 гр/м ²	Сушка от пыли - 5 - 7 минут, Сушка на отлип - 20 минут, Штабелирование через 24 часа.